## ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ НА ОСНОВЕ КОММЕРЧЕСКОГО И СИНТЕЗИРОВАННОГО ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТІО2

## А.Л. Клюев

Лаборатория межфазных границ и электрокатализа ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 5; e-mail: alexey.klyuev@phyche.ac.ru

В работе исследованы фотоэлектрические параметры  $\Phi$ ЭХЯ на основе нанокристаллического диоксида титана, полученного по разным методикам. Установлено, что времена жизни носителей заряда (электронов) для  $\Phi$ ЭХЯ на основе анодов из  $TiO_2$ , полученного гидролизом ДЛТА, составляют 10 мсек, а для анодов из промышленного диоксида титана (AEROXIDE®  $TiO_2$  P 25, Evonik) порядка 7 мсек, что указывает на более низкие рекомбинационные потери в случае анодов из ДЛТА. Транзитные времена для обоих вариантов ячейки были близки и составляли 10 мсек; при этом коэффициент диффузии электронов был оценен на уровне  $10^{-5}$  см $^2$ ·сек $^{-1}$ . Сопоставимое время транзита и время жизни электронов исследованных  $\Phi$ ЭХЯ указывают на то, что часть фотогенерированных электронов теряется при диффузии на проводящую подложку.